

有限会社ひかり化成 「ベランダリフレッシュシステム」 BRS工法

床 改 修 仕 様 書

■仕様名称 : 塩化ビニル樹脂系防滑シート仕上げ

A 下図、施工範囲

■適用部位 : ベランダ・バルコニー床部

■工事工法 (20℃、65%RH)

工程	使用材料	使用量 (kg/m ²)	塗 回 数	規格	備考
① 下地処理	<ul style="list-style-type: none"> 下地に発生しました「亀裂」や「欠損」につきましては樹脂モルタル等にて補修します。 表層に付着する汚染物や砂は、エアブロー、ダスター等で十分に除去します。 接着の妨げになる表面の埃・ゴミ・油脂類を除去します。 				
② 下塗り	耐水性接着剤塗布	0.35 ～0.4	1	ウレタン樹脂系 耐水性接着剤	ヘラ
③ 貼り込み	塩化ビニル樹脂系防滑シート	厚み 2.5mm	-	塩化ビニル樹脂系 長尺シート	-
④ 端部・継目処理	シール処理	-	-	ウレタン樹脂系 シーリング材	専用ガン

■適用部位 : ベランダ・バルコニー立ち上がり部、側溝部

B 下図、施工範囲

■工事工法 (20℃、65%RH)

工程	使用材料	調 合 重量比	使用量 (kg/m ²)	塗 回 数	規格	備考
① 下地処理	<ul style="list-style-type: none"> 下地に発生しました「亀裂」や「欠損」につきましては樹脂モルタル等にて補修します。 表層に付着する汚染物や砂は、エアブロー、ダスター等で十分に除去します。 接着の妨げになる表面の埃・ゴミ・油脂類を除去します。 ドレン等の金物周囲は、ワイヤブラシ、#100～200程度のサンドペーパーにて目粗し処理を施しました後、残存する付着物を除去します。 					
② 下塗り	プライマー塗布	15kg	0.1	1	アクリル エマルジョン	ウールローラー 又は刷毛
④ 上塗り	アクリルゴム	16kg				
			0.5	2	水性アクリルゴム エマルジョン	ウールローラー 又は刷毛

